



Масло с твердым воском для пола

№1060

Натуральное масло с твердым воском для износостойкой отделки полов из древесины светлых пород внутри помещения. Формирует природный защитно-декоративный слой, углубляет цвет и подчеркивает структуру дерева. Благородный блеск, великолепный декор и защита поверхностей от загрязнений, влаги и износа. Рекомендуется для хвойных и лиственных пород древесины, кроме темных твердых пород, содержащих большое количество танинов (дуб, каштан, красное дерево и др.). Для темных пород используйте масло для пола №1061С, которое подходит для любого вида древесины.

НАЗНАЧЕНИЕ: Для декоративной отделки и защиты полов из светлых пород дерева, лестниц и других деревянных поверхностей, подверженных износу, а также для деревянной мебели внутри помещения. Не подходит для темных пород дерева с высоким содержанием танинов из-за существенного увеличения времени сушки (дуб, каштан, красное дерево и др.). **БЛЕСК:** Легкий, полуглянцевый.

БЛЕСК: Легкий, полуглянцевый.

ЦВЕТ И КОЛЕРОВКА: В жидком виде кремово-молочный, после высыхания - прозрачный. Колеруется любыми пигментными пастами для водных красок, а также системами машинной колеровки.

СОСТАВ: Модифицированные растительные масла (тунговое и др.), карнаубский воск в наноформе в воде; эмульгаторы; ускорители высыхания на основе металлов (<0,1%; не содержат свинца); тарный консервант (BIT, <0,05%); серебро в наноформе; пихтовое и/или апельсиновое масло; вода. Может содержать остаточный растворитель (<1%, испаряется при сушке).

РАЗБАВИТЕЛЬ: Не требует разбавления; при необходимости разбавить водой.

ХРАНЕНИЕ: В сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке не ниже +5°C и не выше +30°C. Не замораживать, т.к. состав теряет свойства. Срок годности в закрытой таре 5 лет.

РАСХОД: 1 л на ~12-18 кв.м в 2 слоя, или ~10-15 кв.м в 3 слоя.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВА: Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибом, без синевы. Хорошо отшлифуйте поверхность абразивом с зерном P120-180, удалите пыль и загрязнения. Чем лучше отшлифовано дерево, тем равномернее окраска и блеск.

НАНЕСЕНИЕ: Обработку проводить при температуре не ниже +12..15°C.

- 1). Тщательно перемешать, при необходимости провести колеровку (не более 10% колера по объему).
- 2). Нанести 1-й слой вдоль волокон кистью для антисептиков, распылителем или валиком, без выраженного избытка и потеков, равномерно распределяя по поверхности в процессе нанесения.

Не растирать только что обработанную поверхность сухой тканью!

Важно! При нанесении колерованного состава избегайте появления стыков (наплывов) цвета, которые возникают из-за быстрой сушки масла (в течение нескольких минут) и повторном

нанесении масла на уже окрашенные участки при обработке соседних. Для этого проводите обработку отдельных элементов (досок и т.д.) в один прием, без пауз, не затрагивая соседние элементы.

3). Не ранее, чем через 6-8 ч, при необходимости, удалить поднявшийся ворс бумагой P200-220 или скотч-брайтом (абразивной губкой), затем аналогичным способом нанести 2-й слой. Без удаления ворса 2-й слой можно нанести уже через 20-30 минут после первого, у которого еще сохраняется остаточная липкость, при этом необходимо избегать контакта с участками, имеющими остаточную липкость.

4). Как правило, нанесения третьего слоя не требуется, он может быть нанесен при необходимости, локально или на всю поверхность (на сильно впитывающие участки, сучки, торцы и т.д.). Окончательное высыхание через 8-12 ч при 20°C и относительной влажности 50-60%. Полный комплекс свойств покрытие приобретает через 3-4 недели. При эксплуатации всегда можно локально обновить покрытие одним слоем состава.

Масло можно скорректировать или удалить в течение 1-2 ч после нанесения - тканью, смоченной растворителями №20, 21, 22, или уайт-спиритом.

При слипании кисти или валика при работе - промыть их указанными растворителями и промокнуть тканью.

Инструмент сразу после работы промыть указанными растворителями или растительным маслом, затем водой с моющим средством, просушить.

При сушке в течение 1-3 недель может сохраняться характерный запах высыхающих масел (натуральной масляной краски). Для ускорения сушки поддерживайте температуру не ниже +20..25°C и обеспечьте приток свежего воздуха (проветривание).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ИМПОРТЕР: ООО «Олиа Натурфарбен РУС», г.Ижевск, ул. Мельничная, 46.
Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich.