Карнаубский воск, усиленный маслом и смолами, для полков

№2010

AQUA
ВОДНЫЙ ВОСК
Без растворителей и запаха.
Требует легкого растирания.

Воск пальмы Карнауба, усиленный растительными маслами и смолами, в удобной для применения водной форме. Природная защита полков, мебели и поверхностей с износом в парной бани. Без запаха при сушке и эксплуатации. Формирует дышащее, водооталкивающее, грязезащитное, приятное на ощупь покрытие, благоприятное для контакта с кожей. Высокая стойкость к воде и износу. ***Требуется растирание.***

НАЗНАЧЕНИЕ: Для обработки полков, скамеек и деревянной мебели в условиях высокой влажности, температуры и износа в парных бань и саун. Не подходит для темных пород дерева с высоким содержанием танинов из-за существенного увеличения времени сушки (дуб, каштан, красное дерево и др.).

БЛЕСК: Без растирания - матовый; после растирания - от шелковистого до полуглянцевого.

ЦВЕТ И КОЛЕРОВКА: В жидком виде желтовато-кремовый, после высыхания - белесый, после располировки - прозрачный, возможна легкая остаточная белесость. Колеруется любыми пигментными пастами для водных красок, а также системами машинной колеровки. При тонировании рекомендуется наносить тонкий цветной слой во избежание разнотона.

СОСТАВ: Воск пальмы Карнауба, модифицированный растительными маслами и смолами в наноформе в воде; биоразлагаемые эмульгаторы из растительных компонентов; тарный консервант (BIT, <0,05%); серебро в наноформе; пихтовое и/или апельсиновое масло. Может содержать остаточный растворитель (<1%, испаряется при сушке).

РАСТВОРИТЕЛЬ: При необходимости разбавить водой.

ХРАНЕНИЕ: В сухом прохладном месте в плотно закрытой упаковке не ниже +5°С и не выше +30°С. Не рекомендуется замораживать, после размораживания и перемешивания сохраняет свои свойства. Срок годности в закрытой таре 5 лет.

РАСХОД: 1 л на ~6-8 кв.м в 2 слоя, или ~4,5-6 кв.м в 3 слоя.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕРЕВА: Дерево должно быть чистое, не поврежденное грибком, без синевы. Хорошо отшлифуйте поверхность абразивом с зерном Р120-180, удалите пыль и загрязнения. Чем лучше отшлифовано дерево, тем равномернее окраска и блеск.

НАНЕСЕНИЕ: Обработку проводить при температуре не ниже +12..+15°С, оптимально - при +20..+25°С и выше. Сделать пробный выкрас.

БЕСЦВЕТНЫЙ ВОСК: Нанесите равномерно 1-й слой на дерево кистью для антисептиков или валиком, с небольшим избытком. После нанесения и сушки поверхность дерева становится белесой и матовой. Не ранее, чем через 30-40 минут и не позднее, чем через 3 ч разотрите покрытие щеткой с коротким жестким ворсом, неокрашенной тканью без ворса или машинкой с войлочным диском - покрытие станет прозрачным и блестящим, возможна незначительная белесость. Чем интенсивнее полировка, тем выше блеск. Аналогично нанесите, высушите и разотрите еще 1 или 2 слоя состава.

Не липнет через 24 ч при +20°С и относительной влажности 50-60%. Полный комплекс свойств покрытие приобретает через 3-4 недели. При эксплуатации всегда можно локально обновить покрытие одним слоем состава.

ЦВЕТНОЙ ВОСК наносится аналогично, максимально тонким слоем и равномерно - во избежание разнотона.

Парную можно эксплуатировать через 4-5 суток (сушка при +20..+25°С). После нагрева (протопить баню или полить полки горячей водой) поверхность приобретает водоотталкивающие свойства.

Рекомендации: *Покрытие поддается растиранию также и по прошествии 3 ч, однако растирание не позднее 3 ч дает более стойкую поверхность.*

Чистый карнаубский воск плавится при +82..+85°С, усиленный маслом и смолами - при более высокой температуре. Поэтому при нагревании поверхности выше +80..+90°С возможно появление незначительной липкости (исчезает после охлаждения). Рекомендуется эксплуатировать парную не выше этой температуры.

Покрытие можно скорректировать или удалить в течение 1-2 ч после нанесения - тканью, смоченной растворителями №20, 21, 22, или уайт-спиритом.

Инструмент сразу после работы промыть указанными растворителями или растительным маслом, затем водой с моющим средством и просушить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работать в нитриловых перчатках (стойкие к маслу), в хорошо проветриваемом помещении вдали от огня, источников искр и раскаленных поверхностей. Загрязненную ткань, материалы (опилки, ветошь, одежду) и инструмент сразу промыть уайт-спиритом или растительным маслом, затем водой с моющим средством, или хранить во влажном виде в несгораемой емкости во избежание самовоспламенения при сушке.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛИЦАМ С АЛЛЕРГИЕЙ НА НАТУРАЛЬНЫЕ МАСЛА, ВОСКИ И ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА!

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ИМПОТРЕР: ООО «Олиа Натурфарбен РУС», г.Ижевск, ул. Мельничная, 46. Originalprodukt: ÖLIA Naturfarben GmbH - Die Herstellung natürlicher Öle und Wachse, Österreich.